



**Descripción**

El **Primer SR-9002** es un primario de secado rápido. Formulado con resinas estirenadas, de acabado mate.



**Beneficios**

El **Primer SR-9002** coadyuva a mejorar la adherencia entre el sustrato y el acabado. Forma una película dura y flexible, de fácil aplicación, buen cubriente y alto rendimiento.



**Usos**

El **Primer SR-9002** se recomienda su uso para ayudar en acabados decorativos, áreas industriales que no estén expuestos a condiciones de uso rudo. Se aconseja aplicar sobre superficies metálicas, muros, estructuras, entre otros.

**Especificaciones del producto**

**Características**



- **Acabado:** Mate
- **Color:** Blanco, negro, gris y rojo oxido.
- **Estabilidad:** 6 meses en condiciones optimas

**Tiempo**



- **Libre de polvo:** 3-5 min.
- **Tacto:** 1 hora.
- **Duro:** 2 hrs.
- **Repintado:** 15 minutos.  
ASTM D1640
- **Curado total:** 24 horas.

**Propiedades físicas**



- **Brillo 60°:** N/D  
ASTM D523
- **Adherencia:** 4B-3B  
ASTM D3359
- **Flexibilidad:** 100%  
ASTM D522
- **Dureza:** 1H-2H  
ASTM D3363
- **Impacto (kgF/cm<sup>2</sup>):** ≥ 50  
ASTM D2794
- **Horneo:** ≥ 80°C

**Resistencia**



- **Thinner**  
Poco
- **Gasolina**  
Buena
- **Ácidos**  
Regular
- **Álcali**  
Buena

Parámetro	Rango	Método de evaluación
Viscosidad (cps)	1'20" ± 2'	ASTM D1200
Densidad base (gr/ mL)	1.10 ± .2	ASTM D1475
% SOL. PESO 57 ± 2%		% SOL. VOLUMEN 44 ± 2%
COV (mg/L)	≤ 450	NOM-123-SEMARNAT
Rendimiento teórico	6-7 m <sup>2</sup> /L	2 mils. EN SECO

## Preparación de la superficie

- |    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 01 | <p><b>Condiciones de la superficie</b><br/>El área destinada deberá estar completamente seca.</p>   | 03 | <p><b>Aplicación del producto</b><br/>Si el producto se aplica sobre otra capa de pintura se aconseja usar lija, cepillo de alambre o carda mecánica para crear una superficie de anclaje.</p> |
| 02 | <p><b>Limpieza de la superficie</b><br/>Eliminar el polvo, salitre, caleo*, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra o cualquier otro contaminante.</p> |    |  |

## Aplicación del producto

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   | 4   |
|  |  |  |  |

Mezcla completamente el producto hasta homogenizar.

En caso de ser necesario agregar **10% a 15% de thinner o aguarrás.**

Utilizar brocha, rodillo o equipo airless.

Las herramientas usadas deberán lavarse con solvente de manera inmediata. **No se deben lavar con agua.**

## Precauciones

### **NO ABRIR EL PRODUCTO SIN ANTES LEER LAS INSTRUCCIONES DE USO, RELACIÓN Y PREPARACIÓN.**

- I. Toda superficie deberá ser pintada incluyendo orillas, cantos y áreas no visibles asegurando no dejar lugares sin pintar.
- II. Se recomienda NO pintar en días lluviosos.
- III. No aplicar este producto por debajo de 10°C (50°F), ni a una humedad relativa superior al 80%.
- IV. No fumar ni ingerir alimentos durante su aplicación.
- V. Producto inflamable, no exponga el material a fuentes de calor chispa o ignición.
- VI. No ingerir, puede causar irritación de ojos, nariz y garganta. Evitar el contacto directo con la piel y ojos. Evitar respirar los vapores.
- VII. Utilizar protección ocular y ropa protectora.
- VIII. Usar únicamente con ventilación adecuada. Abrir ventanas y puertas o usar otras medidas para asegurar la circulación de aire fresco durante la aplicación y secado.
- IX. En caso de lagrimeo, dolor de cabeza o mareo, incrementar la entrada de aire fresco.
- X. Se recomienda usar un respirador NIOSH de serie prefiltrado particulado. Una máscara para polvos no ofrece protección contra vapores.
- XI. **No se deje al alcance de los niños.**

## Primeros auxilios

- Si experimenta dificultad al respirar, aléjese y vaya a un área ventilada y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica especializada de inmediato.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua por lo menos 10-15 minutos y obtenga atención médica.
- Para el contacto con la piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato.

---

## Aviso legal

---

La información proporcionada en este documento se presenta tal cual, y no ofrece ninguna representación ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para ningún propósito específico o de cualquier otra naturaleza con respecto a esta información o cualquier otro producto mencionado aquí.

Los datos mencionados en este documento son solo valores de referencia y recomendaciones del producto para que los usuarios los utilicen como guía.

ISMA DE MÉXICO S.A. DE C.V. no se hace responsable de ninguna modificación del producto, así como del mal manejo y uso indebido del mismo.

Para solicitar una HDS o consultar a un Técnico Profesional de Pinturas Certificado por ISMA DE MÉXICO S.A. DE C.V. comunicarse a los teléfonos de la empresa, por medio de un agente de ventas o a través de la página oficial [www.ismademexico.com.mx/profesional](http://www.ismademexico.com.mx/profesional).